

上海交通大学
2005年硕士研究生入学考试试题

试题序号: 493 试题名称: 材料科学基础

(答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上的一律不给分)

一、单选题 (每题 3 分, 共 75 分)

1. 化学键中既无方向性又无饱和性的为_____。
(A). 共价键 (B). 金属键 (C). 离子键
2. 立方结构的(112)与(113)晶面同属于_____晶带轴。
(A). [1̄10] (B). [111̄] (C). [211̄]
3. 晶体的对称轴中不存在_____。
(A). 3 次对称轴 (B). 4 次对称轴 (C). 5 次对称轴
4. 半结晶期是指_____。
(A). 结晶时间进行到一半时对应的时间
(B). 固相量为一半时对应的时间
(C). 上述(A)和(B)均不对
5. fcc 晶体若以{100}面为外表面, 则表面上每个原子的最邻近原子数为_____个。
(A). 12 (B). 6 (C). 8
6. 最难以形成非晶态结构的是_____。
(A). 陶瓷 (B). 金属 (C). 聚合物
7. 下面关于 Schottky 和 Frenkel 缺陷的表述中, 错误的为_____。
(A). Schottky 缺陷同时包含空位和间隙原子 (B). Frenkel 缺陷的形成能通常较 Schottky 缺陷大
(C). 同温度下, 通常 Schottky 缺陷的浓度大于 Frenkel 缺陷
8. 下列 Burgers 矢量可能表示了简单立方晶体中的全位错:
(A). [100] (B). 1/2[110] (C). 1/3[111]
9. 下面关于位错应力场的表述中, 正确的是_____。
(A). 螺型位错的应力场中正应力分量全为零 (B). 刃型位错的应力场中正应力分量全为零
(C). 刃型位错的应力场中切应力分量全为零
10. 能进行滑移的位错为_____。
(A). 肖克莱不全位错 (B). 弗兰克不全位错 (C). 面角位错
11. 铁素体(bcc, 点阵常数 $a_b=0.287\text{nm}$)与奥氏体(fcc, 点阵常数 $a_f=0.365\text{nm}$)间可形成 K-S 关系($[111]_b/[110]_f$, $(1\bar{1}0)_b/(1\bar{1}1)_f$), 则在 $(1\bar{1}0)_b$ 半共格界面上沿 $[111]_b$ 方向上的位错间距为_____。
(A). 1.34nm (B). 6.74nm (C). 3.85nm

12. 共晶层片($\alpha+\beta$)在特定过冷度下生长时，扩散所消耗的驱动力约为_____。

- (A). 固相与液相自由能差的全部
- (B). 固相与液相自由能差的 $1/2$
- (C). 上述(A)和(B)均不对

13. 由纯 A 和 A-B 固溶体形成的互扩散偶(柯肯达尔效应)，以下表述正确的是_____。

- (A). 保野面两侧的扩散原子其化学势相等: $\mu_A^A = \mu_{A-B}^A$, $\mu_A^B = \mu_{A-B}^B$
- (B). 该扩散为上坡扩散

(C). 空位迁移方向与标记面漂移方向一致

14. 高分子材料存在不同构象的主要原因是主链上的碳原子可以_____。

- (A). π 键的自旋转
- (B). σ 键的自旋转
- (C). 氢键的自旋转

15. 离子化合物中，阳离子比阴离子扩散能力强的原因在于_____。

- (A). 阴离子的半径较大
- (B). 阳离子更容易形成电荷缺陷
- (C). 阳离子的原子价与阴离子不同

16. 室温下橡胶与塑料的不同柔顺性表明_____。

- (A). 塑料的链段可动性比橡胶低
- (B). 塑料的链节比橡胶长
- (C). 塑料比橡胶的分子量大

17. 包申格效应属于_____。

- (A). 塑性形变现象
- (B). 弹性的不完整性现象
- (C). 粘弹性现象

18. 单晶材料压缩时若发生扭折，则以下表述错误的为_____。

- (A). 扭折区域的 Schmid 因子最大
- (B). hcp 结构较 fcc 结构容易产生扭折
- (C). 扭折区域可能产生孪晶

19. 多晶体塑性变形时，至少需要_____独立的滑移系。

- (A). 3 个
- (B). 8 个
- (C). 5 个

20. 下面关于回复与再结晶机制的差别中，正确的为_____。

- (A). 回复不需要孕育期，而再结晶需要孕育期
- (B). 回复不需要激活能，而再结晶需要激活能
- (C). 回复不能降低形变态的应变能，而再结晶将降低形变态的应变能

21. 下面关于对再结晶温度影响的说法中，错误的为_____。

- (A). 冷形变程度越小则再结晶温度越高
- (B). 在同样的冷变形程度下，原始晶粒尺寸越小则再结晶温度越低


上海交通大学
2005年硕士研究生入学考试试题

试题序号: 493 试题名称: 材料科学基础

(答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上的一律不给分)

- (C). 第二相粒子分布越弥散则再结晶温度越低
22. 晶体长大时如生长速率与动态过冷度成正比, 则_____
(A). 该晶体与液相的界面为粗糙界面
(B). 该晶体与液相的界面为光滑界面
(C). 该晶体籍螺型位错长大
23. 由 A-B-C 组元形成的三元相图, 其等边成分三角形(ABC)内平行于 AB 的直线上任意一点表示_____.
(A). C 组元的浓度为定值
(B). B 与 A 组元的浓度比为定值
(C). 上述(A)和(B)均不对
24. 包晶成分的合金在平衡凝固时($L \rightarrow \alpha + \beta$)_____.
(A). 高熔点组元由 α 向 β 内扩散
(B). 高熔点组元由 L 向 α 内扩散
(C). 高熔点组元由 L 向 β 内扩散
25. 高分子材料结晶时, 晶片越厚, 则熔点_____.
(A). 不变 (B). 越低 (C). 越高

- 二、VC 为 NaCl 晶体结构, 其晶胞的点阵常数 $a=0.426\text{nm}$, 试计算其密度(已知 V 的原子量为 51, C 的原子量为 12); 试举该晶体在哪个晶面上全为 V 离子或全为 C 离子? (15 分)
三、若金属中的空位形成能 E_V 与温度无关, 试证明空位的组态熵(S)随温度的升高而增加。已知微观状态数 $W=(N+n)!/(N!n!)$. (15 分)
四、某 fcc 晶体中(点阵常数 $a=0.354\text{nm}$), 刃位错 $b=a/2[\bar{1}10]$ 在(111)面上分解形成 Shockley 不全位错。(1)试指出该全位错在分解前多余的半原子面指数; (2)试根据几何条件和能量条件写出分解反应; (3)若该金属的层错能为 0.02J/m^2 , 切变模量 $7\times 10^{10}\text{Pa}$, 求层错宽度。(15 分)
五、下图为 A-B 两组元形成的相图。(1)图示在共晶反应温度(T_E)时的成分---自由能曲线; (2)画出原始成分为 30% B 的合金(yy 虚线)经平衡冷却到室温时的组织; (3)若该合金在共晶反应开始前为正常凝固, 而在共晶反应时为平衡凝固, 求共晶反应刚结束后 α 相在固体内的相对量(百分含量)。(15 分)



六、试用高分子分子运动理论定性解释室温下塑料、橡胶和涂料的力学行为。(15分)