

武汉理工大学

武汉理工大学 2006 年研究生入学考试试题


440 课程 材料科学基础

(共 3 页, 共十题, 答题时不必抄题, 标明题目序号, 相图不必重画, 直接做在试题纸上)

一、填空题 (1.5×20=30 分)

1. 结晶学晶胞是 (从晶体结构中取出和晶体周期性重复的最小单元)。
2. 扩散的基本推动力是 (浓度梯度), 一般情况下以 (浓度梯度) 形式表现出来, 扩散常数随着物质的 (运动速率)。
3. 晶面族是指 (平行排列在法线相同的一组晶面, 同一晶面族中, 不同晶面的 $\langle hkl \rangle$)。
4. 向 MgO 、沸石、 TiO_2 、萤石等晶体中, 加入同样的外来杂质原子, 可以预期形成间隙型固溶体的固溶度大小顺序是 ($萤石 > 萍石 > TiO_2 > MgO$)。
5. 根据烧结时有无液相出现, 烧结可分为 (固相烧结, 液相烧结), 在烧结的中后期, 与烧结同时进行的过程是 ($晶界扩散, 品形长大$)。
6. 依据硅酸盐晶体化学式中 (S/O 比例) 不同, 硅酸盐晶体结构类型主要有 (四面体链、层状、双层、三维网状)。
7. 液体表面能和表面张力数值相等, 量纲相同, 而固体则不同。这种说法是 (\times) 的, 因为 ($固体$ 固体不能自由移动, 包含弹性能)。
8. 二级相变是指 ($晶面生长$), 发生二级相变时, 体系的 ($热容, 表面能, 体积$) 发生突变。
9. 驰豫表面是指 ($弹性表面$), $NaCl$ 单晶的表面属于 ($弹性表面$)。
10. 固态反应包括 ($+ \rightarrow \text{产物}$), 化学动力学范围是指 ($R = k \cdot G^{\alpha} \cdot T^{\beta}$)。
11. 从熔体结构角度, 估计 a 长石、b 辉石 ($MgO \cdot SiO_2$)、c 镁橄榄石三种矿物的高温熔体表面张力大小顺序 ($c > b > a$), $\sigma_{b/a} = 1.5$, $\sigma_{c/b} = 1.2$ 。
12. $CaTiO_3$ 结构中, 已知钛离子、钙离子和氧离子半径分别为 $r_{Ti^{4+}} = 0.068\text{nm}$, $r_{Ca^{2+}} = 0.11\text{nm}$, $r_{O^{2-}} = 0.07\text{nm}$ 。

$$r_{\text{Ti}^{4+}} = 0.099 \text{ nm}, r_{\text{O}^{2-}} = 0.132 \text{ nm}$$



$$[2r(\text{O})]^2 + [2r(\text{O}^{2-})]^2 = [2r(\text{O}^{2-}) + 2r(\text{Ti}^{4+})]^2$$

3. 在八面体空隙内



1. 晶胞中心的钛离子是否会在八面体空隙中“晃动”：

2. 计算 CaTiO_3 的晶格常数： $a = \sqrt{2}(r_{\text{Ca}} + r_{\text{O}})$ 。
计算结果为 0.326 nm

3. 钛酸钙晶体是否存在自发极化现象，为什么？（15分）
不存在自发极化，因为多小面体间隙的

三、在还原气氛中烧结含有 TiO_2 的陶瓷时，会得到灰黑色的 TiO_{2-x} 。为什么？
钛离子半径增加，钛离子往新位置上固定下来

1. 写出产生 TiO_{2-x} 的反应式： $\text{O}_2 = \frac{1}{2}\text{V}_2 + 2\text{C} + \frac{1}{2}\text{O}_2$ 力很大，无法在新位置上固定下来
发生了自发极化

2. 随还原气氛分压的变化，该陶瓷材料的电导率和密度如何变化？ $[\text{V}_2] \propto P^{\frac{1}{2}}$ $P \downarrow \rho \downarrow \sigma \downarrow$

3. 从化学的观点解释该陶瓷材料为什么是一种 n 型半导体。（15分）
答： p_{15-6}

四、选择题：下列 2 题任选 1 题（12 分）

1. 简述金属材料、无机非金属材料以及高分子材料腐蚀的特点。（12 分）

2. 试述材料疲劳失效的含义及特点。（12 分）

五、现有三种陶瓷材料，它们的主要使用性能如下：（15 分）

材料	最佳性能	用途
Y_2O_3	透明，光线传递	光学激光杆
Si_3N_4	高温强度，抗蠕变	燃气轮机部件
含 Co 铁氧体	较顽力	高能量永久磁铁

在烧结过程中希望材料获得预期的显微结构以使材料最佳性能充分发挥，在控制显微

结构和工艺条件上应主要考虑哪些相关因素？
T_g、热物性参数、烧结时间、烧结温度、烧结气氛、烧结压力等。

六、熔体结晶时：（1）图示核化速率-温度、晶化速率-温度关系及其对总结晶速率的影响；

（2）核化速率与晶化速率的不同对新相的显微结构有何影响，为什么？

（3）指出在哪一温度范围内对形成玻璃有利，为什么？（12 分）
I. 从处的温度过高
II. 从处的温度过低

七、X 射线给出立方 MgO 的晶胞参数是 0.4211 nm ，它的密度是 3.58 g/cm^3 。
 $(\text{Mg}^{2+} \text{ 和 } \text{O}^{2-})$ 摩尔质量分别是 24.3 和 16.0 g/mol


求单位晶胞中有多少 Mg^{2+} 和 O^{2-} ：

$$\frac{M}{N_A} = 3.9 \approx 4 \text{ 个}$$

问 1. 2. 若有 $0.05 \text{ mol Al}_2\text{O}_3$ 溶解于 MgO 晶格中，假定体积不变，晶体密度改变百分数是多少？
 $\Delta V = V_2 - V_1 = 3.58 - 3.60 = -0.02 \text{ cm}^3$
 $\Delta V / V_1 = -0.02 / 3.58 = -0.56\%$

八、当反应物通过产物层的扩散控制反应速率时，由 NiO 和 Cr_2O_3 的球形颗粒形成 NiCr_2O_4 晶体，假定 NiO 颗粒包围着 Cr_2O_3 颗粒，反应符合杨德动力学规律。（15 分）

1. 请绘出反应初期的反应模型，并推导反应初期的形成速率关系；
2. 在 1300 度， NiCr_2O_4 中 $D_{\text{Cr}_2\text{O}_3} > D_{\text{NiO}} > D_{\text{O}_2}$ 试问哪一个离子控制着 NiCr_2O_4 的形成速率？为什么？





7-5

3. 如将细铂丝涂在两种氧化物 NiO 和 Cr_2O_3 的分界线上，然后将这些压制成型的样品进行扩散退火（标记物铂丝非常细，不影响离子在不同氧化物之间的扩散）。在保持电中性的前提下，判断铂丝将向哪一方向移动？

九、下图是 A-B-C 三元系统相图。根据相图回答下列问题：

1. 判断化合物 S_1 、 S_2 、 S_3 的性质：
2. 用箭头表示相区界线温度变化方向及界线性质：
3. 划分割三角形，并写出各三元无变量点的平衡过程及性质：
4. 用规范化写法写出 M 点对应组分的平衡结晶过程：
5. N 点对应的三元组成点加热时在那一点温度下开始出现液相？哪一点温度下完全熔化？(24 分)



第十题图

