

## 武汉理工大学 2008 年研究生入学考试试题

课程代码 833 课程名称 材料科学基础


(共 2 页, 共九题, 答题时不必抄题, 表明题目序号; 相图不必重画, 直接在试题纸上解答)

一、填空题(每空 1 分, 共  $1 \times 20 = 20$  分)

1. 等径球面心立方结构的单位晶胞中分子数是 (4), 配位数是 (6)。  
 2. 形成弗伦克尔缺陷时, 其特征是 (空位) 和 (间隙) 成对出现。  
 3. 固溶体是在固态条件下, 一种物质以原子尺寸 (溶解) 在另一种基体中所形成的单相均匀的 (固溶体)。  
 4. Fick 扩散第一定律的一维表达式为 ( $J = -D \frac{dc}{dx}$ ) 是一个 (稳态) 表达式。  
 5. 重构表面是指在 (水平方向上) 质点间距不同于晶体内部的表面, 形成重构表面会导致晶体的 (稳定性) 增加。  
 6. 材料或构件在 ( ) 作用下发生的破坏称为疲劳破坏或疲劳失效, 根据疲劳周次大小分为 ( ) 和 ( )。  
 7. 烧结的中后期, 正常晶粒长大的推动力为 (晶界过剩的自由能), 它是指 (使界面向晶界中心移动的驱动力)。  
 8. 不同的固态反应在反应机理上可能相差很大, 但都包含 (界面化学反应) 和 (反应物通过产物层的扩散) 两个基本过程。  
 9. 从熔融态向玻璃态的转化取决于 (冷却速率) 和 (粘度)。结构调控通过半径  
 10. 螺位错的柏氏矢量与位错线呈 (平行) 关系。

## 二、晶体结构分析(20 分)

1. 根据纤锌矿(六方 ZnS)结构图回答下列问题(12 分):  $Zn:Zn=3:4$  [ZnS<sub>4</sub>] [S<sub>2n</sub>4]



- (1) 指出结构中正负离子的堆积方式;  
 (2) 写出正负离子的配位数及其配位多面体: CN=4 [ZnS<sub>4</sub>]  
 (3) 分别计算六方柱晶胞和平行六面体晶胞的晶胞分子数; 6  $6 \times \frac{1}{6} + 1 = 2$

(4) 纤锌矿结构为何具有热释电性? 在受热后整个晶体易发生膨胀, 结果在与加热轴垂直的方向一端

2. 简述硅酸盐晶体结构的基本特点(8 分)。


①  $[SiO_4]$  ② 共顶 ③  $O^{2-}$  是弱极化子, 能与两个  $[SiO_4]$  共用

六方 ZnS 结构图

## 三、晶体结构缺陷(20 分) ④ ⑦ 发生同晶取代

1. 将 CaO 掺入到  $ZrO_2$  中, 请写出二个可能的缺陷反

应方程式, 并写出对应的固溶体化学式。(12 分)  $Ca_x Zr_{1-x} O_{2-x}$



2. 对于  $MgO$ 、 $Al_2O_3$  和  $Cr_2O_3$ , 其正、负离子半径比分别为 0.47、0.36 和 0.40, 则  $Al_2O_3$  和  $Cr_2O_3$  形成连续固溶体。(8 分)

- (1) 这个结果可能吗? 为什么?  $\frac{0.40 - 0.36}{0.40} = 10\% < 15\%$  可以  $\frac{\Delta r}{r_e} < 15\%$   
 (2) 试预计, 在  $MgO$ — $Cr_2O_3$  系统中的固溶度是有限的还是无限的? 为什么?  
 $\frac{0.07}{0.47} \approx 15\% \text{ 不可}$

四、1. 已知  $CaF_2$  的表面能和硬度均大于  $PbI_2$ , 请判断  $PbI_2$  和  $CaF_2$  的表面双电层厚度的大小。

成反比

 $> Pb^{2+} I^-$  的极化性能大, 故厚

为什么会产生以上现象? (8分)

2. 在真空下的氧化铝表面张力约为  $0.93 \text{ J/m}^2$ , 液态铁的表面张力为  $1.72 \text{ J/m}^2$ , 同样条件下的表面张力(液态铁-氧化铝)约为  $2.3 \text{ J/m}^2$ , 液态铁能否润湿氧化铝? (7分)  $\cos\theta = \frac{\gamma_{\text{Al}} - \gamma_{\text{Fe}}}{\gamma_{\text{Al}}} = 144.5^\circ$

五、分析熔体  $\text{Na}_2\text{O}\cdot 2\text{SiO}_2$ 、 $\text{Na}_2\text{O}\cdot \text{SiO}_2$  和  $2\text{Na}_2\text{O}\cdot \text{SiO}_2$  的粘度以及表面张力的大小, 并比较其形成玻璃的能力。(20分) 首先取决于  $\sigma/\rho_i$ , 随  $\sigma/\rho_i$  上升而下降。  $\sigma/\rho_i$  形成能力

随  $\sigma/\rho_i$  上升而上升  $\sigma/\rho_i: \text{Na}_2\text{O}\cdot 2\text{SiO}_2 < \text{Na}_2\text{O}\cdot \text{SiO}_2 < 2\text{Na}_2\text{O}\cdot \text{SiO}_2$   $\sigma/\rho_i = 4$  且形成

六、假设液-固相变中晶核为球形。(10分)

1. 写出均态形核时的能量方程, 推导相变势垒  $\Delta G_r^*$  和临界晶核半径  $r^*$  表达式。

$$\Delta G_r = \frac{4}{3} \pi r^3 \sigma G_v + 4 \pi r^2 \gamma_{LS} \quad \frac{d\Delta G_r}{dr} = 0 \quad r^* = -\frac{2\gamma_{LS}}{\sigma G_v}$$

2. 证明相变势垒  $\Delta G_r^*$  和临界晶核体积  $V_c$  之间的关系为:  $\Delta G_r^* = -\frac{V_c \cdot \Delta G_v}{2}$

$$\because r^* = -\frac{2\gamma_{LS}}{\sigma G_v} \quad \Delta G_r^* = \frac{162\gamma_{LS}^3}{3\sigma G_v^2} \quad V_c = \frac{4}{3} \pi r^{*3}$$

(式中  $\Delta G_v$  为单位体积液-固两相自由能差)

七、烧结  $\text{MgO}$  时加入少量  $\text{FeO}$ , 在氢气氛和氧分压低时都不能促进烧结, 只有在氧分压高的气氛下才促进烧结。试分析其原因。(10分)

间隙型 (间隙扩散机制 Q 大)

层错型 (空位扩散机制 Q 大)

八、已知碳在面心立方铁中的扩散活化能为  $Q_c = 140 \times 10^3 \text{ J/mol}$ , 镍在面心立方铁中的扩散活化能为  $Q_{Ni} = 283 \times 10^3 \text{ J/mol}$ , 据此判断碳和镍在面心立方铁中的扩散系数大小, 说明原因。(10分)

$D = D_0 \exp(-\frac{Q}{RT})$   $Q_c < Q_{Ni}$   $D_c > D_{Ni}$  因液体类型不同, 扩散机制不同

九、根据 A-B-C 三元系统相图回答下列问题 (25分):


1. 在相图上划分副三角形、用箭头表示各条界线上温度下降方向及界线的性质:

2. 判断化合物 D、F 的性质: D 为共熔点三元化合物, 价稳定性 F 为共熔点三元化合物

3. 写出各三元无变量点的性质及其对应的相平衡关系式:

4. 写出组成点 R 在平衡条件下的冷却结晶过程:

5. 用线段比表示 R 点结晶结束时各相的百分含量。  $A:C:D = CD_1:D:D = CC_1$



第九题图