

A、硫磺; B、三元胺; C、 $PbO_2$ ; D、过氧化物

6. 下列单体进行自由基聚合反应时, 最难获得高相对分子质量的单体为 (C)

A、四氟乙烯; B、N-乙烯基吡啶; C、茚; D、VAc

7. 在低转化率时就可以获得高相对分子质量聚合物的方法为 (B)

A、熔融缩聚; B、界面缩聚; C、溶液缩聚; D、阴离子活性聚合

8. 可以得到 HDPE 的催化体系为 (A)

A、茂金属-MAO; B、AIBN; C、三乙胺; D、 $SuCl_2$


三、简答题 (14分)

1. 苯乙烯聚合

体系 A: BPO、苯、苯乙烯、70°C 反应

体系 B: 苯乙烯、90°C 反应

指出图中上述两体系的动力学曲线, 并对动力学曲线进行分析。



(1) 体系 A 为自由基溶液聚合, 为 A 曲线, 由于是引发剂引发, 故有诱导期, 由于是溶液聚合, 故有利于降低体系粘度, 减弱凝胶效应, 自动加速现象出现晚且速率低于 B 曲线。

(2) 体系 B 为自由基本体聚合, 为 B 曲线, 由于是热引发, 故无诱导期, 由于是本体聚合, 故反应热不易散出, 体系粘度大, 自动加速现象出现早且速率高于 A 曲线。

2. 以环己烷为溶剂, 正丁基锂引发苯乙烯阴离子聚合, 当体系中加入适量 THF 时, 发现体系的聚合反应速度加快; 当将加入 THF 的聚合体系升温时, 发现聚合反应速度又有所减慢, 请分析上述两种情况产生的原因。

(1) 由于 THF 为极性溶剂, 使  $n-Bu-Li$  缔合度降低, 甚至完全解缔, 引发单体时, 聚合速率加快。  
(2) 由于  $\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \frac{C}{R}$ , ( $E_a < 0$ ) 升温使  $k$  降低, 故聚合速率减慢。

名词解释 (14分)

1. 构型与构象;
2. 结晶度与取向度;
3. 蠕变与应力松弛;
4. 膨胀性流体与假塑性流体;
5. 增韧与增塑;
6. 向列相液晶与近晶相液晶;
7. 热塑性弹性体; 见反面

选择题: (6分) (可能有多个正确选项)

1. 可以用来测定数均分子量的方法有: (A B D)

A. 沸点升高; B. 渗透压法; C. 光散射法; D. 凝胶渗透色谱

2. 提高结晶速率的手段有: (A B)